



Usos

- Ladrillo para tabiques y muros no portantes.
- Anchos de 8 y 12 cm. para tabiques internos.
- Ancho de 18 cm. para muros exteriores de cierre.

ladrillo cerámico extruido

no portante

Ventajas

- Medidas moduladas a 1 m.
- Gran diferencia de capacidad aislante frente a ladrillos comunes no perforados.
- Los estrictos controles de calidad optimizan la utilización de mano de obra.
- Su esmerado acabado permite la excelente adherencia de morteros y revocos.
- Gran variedad de medidas en anchos optimizan su uso.



	Transmitancia Térmica	Resistencia al fuego en minutos	Absorción de humedad	Resistencia característica a la compresión	Aislación acústica
Hueco 8	2.52	FR30	13%	1.5 MPa	35db
Hueco 12 (6T)	2.10	FR60	13%	1.5 MPa	36db
Hueco 12 (9T)	1.97	FR60	13%	1.5 MPa	37db
Hueco 18	1.81	FR180	13%	1.5 MPa	40 db



	Dimensiones (mm)			Piezas por m ²	Peso estándar x unidad (kg)
	Altura	Ancho	Largo	Junta de 12mm	
Hueco 8	180±5	80±2	330±10	17.0	3.50
Hueco 12 (6T)	180±5	120±4	330±10	17.0	4.30
Hueco 12 (9T)	180±5	120±4	330±10	17.0	4.50
Hueco 18	180±5	180±5	330±10	17.0	7.00
Dintel	180±5	180±5	250±8	NA	4.60